



ZIEGLER + CIE AG

Diamantwerkzeuge · Schleifmittel · Outils diamantés · Matières abrasives

CH-8411 Winterthur · Industriestrasse 12 · Postfach · Telefon 052 234 20 20 · Fax 052 234 20 10
E-Mail: info@zieglerag.ch · www.zieglerag.ch

Datenblatt Strahlmittel

Glaskorn

Chemische Zusammensetzung:

Gebrochenes Glas, in kantiger Kornform, Farbe weiss



- Siliziumoxid 65 %
- Natrium 14%
- Calcium 8 %
- Aluminiumoxid 2 %
- Eisenoxid < 0.15 %
- Mangan 2,5%
- Spezifisches Gewicht 2,5Kg/l
- Schüttgewicht der handelsüblichen Körnungen im Mittel 1,5 g/cm³
- Härte nach Mohs 6
- **Standardkörnungen:**

0,08 – 0,15 mm	0,30 – 0,60 mm
0,10 - 0,20 mm	0.30 – 0,80 mm
0,20 – 0,30 mm	0,40 – 1,40 mm

Verpackung

Normalerweise 25 kg in Papier-Säcken

1.000 kg auf Einwegpalette; alternativen auf Anfrage

Winterthur den 12. Dezember 2002